

**Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p.,
odštěpný závod Zkušební ústav lehkého průmyslu
Čechova 59, 370 65 České Budějovice**

Zkušební laboratoř 1018.9

Akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/TEC 17025:2005

strana: 1

stran: 3

PROTOKOL O ZKOUŠCE

číslo: 100-027930

ze dne : 2009-10-05

Název a adresa zákazníka : Oresi s.r.o., Břeží 102, 251 01 Říčany

Název výrobku: Kuchyňské linky

Výrobce/dovozce: STOLPLYT, Polsko

Zkoušku provedlo oddělení: 10060

Jméno, funkce osoby oprávněné k podpisu protokolu:

Ing. Ludmila Žezulová
Technický vedoucí laboratoře



Výsledky zkoušek uvedené v tomto protokolu o zkoušce se týkají jen zkoušeného předmětu. Protokol se nesmí kopírovat jinak než celý. Pro případné užití jeho části je nutný písemný souhlas jak orgánu udělujícího akreditaci tak zkušební laboratoře.



1. Předmět zkoušky a metoda zkoušení

Stanovení emise formaldehydu komorovou metodou podle ČSN EN 717-1. Zkoušky byly provedeny na základě objednávky ze dne 14.09.2009. Ve zkušebně zakázka zaevidována pod číslem Z 100090732.

2. Příjem vzorku

Ke zkouškám bylo dodáno 19,98 m² vzorku z kuch. linek ALTO a TENERA
1 ks skříňka dvoudveřová D 11-60, 1 ks skříňka zásuvková D3M-SZ-60,
1 ks skříň spíž M14-60-207

Datum příjmu: 2009-09-21

Místo příjmu: TZÚS o.z. ZÚLP České Budějovice
Převzal: p. Kocmichová Marie

3. Popis vzorků

Korpusy skříněk, police, jsou vyrobeny z laminované DTD tloušťky 16 mm v dezénu dřeva. Dveře skříněk a čela zásuvek jsou vyrobeny z MDF olepené folií v provedení buk. Hrany jsou olepeny hranovou páskou nebo ABS hranou. Kování, panty a dorazy od firmy Blum. Zásuvky na kovových výsuvkách metabox, úchytky od firmy Gamet. Závěsy dvířek s regulací. Závěsy skříněk vyrobeny ze sololaku.

4. Průběh zkoušek

Datum zahájení: 25.09.2009

Datum ukončení: 01.10.2009

Do komory bylo vloženo 19,98 m² vzorků dle požadavku normy ČSN EN 717-1. Tím se dosáhlo zaplnění komory 1 m² povrchu zkoušeného materiálu na 1 m³ zkušebního prostoru komory.

5. Výsledky zkoušek

Výsledek stanovení emise formaldehydu je uvedený v tabulce č. 1.
Hodnota emise formaldehydu převzata z protokolu u zkoušce 100-027929. Vzorek je evidován v chemické laboratoři pod číslem 1117.

Tabulka č.1

Měřená vlastnost	Naměřená hodnota ustálená koncentrace po 143 hodinách	Požadovaný Hygienický Limit dle vyhl. 6/2003 Sb. Příloha 2
Emise formaldehydu mg/m ³ vzduchu	0,012	0,06

Uvedena nejistota je rozšířená nejistota vypočtená s použitím koeficientu rozšíření rovném 2 a odpovídá tedy hladině významnosti přibližně 95 %.

Protokol vyhotovil: Marie Kocmichová

Výsledky zkoušek uvedené v tomto protokolu a závěry se týkají jen zkoušeného předst. Průběh se nesmí kompromisovat jinak než ověř. Pro případné užití jako část je nutný přesný souhlas s akreditací akreditovanou laboratoří.